



بلاست R

ملدن للخرسانة و مؤخر لزمان الشك الابتدائي

إضافات خرسانة

خصائص عامه:

- بلاست R إضافه للخرسانة تتميز بالاتي:
- زيادة قابلية التشغيل و مؤخر لزمان الشك الابتدائي للخرسانة.
- يضاف إلي ماء خلط الخرسانة .
- غير ضار بيولوجيا و عديم السمية.
- طُور خصيصاً ليعمل مع بلاست كريت.
- الجرعة تتوقف علي المدة الزمنية المطلوبه لزمان الشك الابتدائي للخرسانة عند درجة حراره محدد.

زمن الجرعة :

- الجدول التالي يوضح زمن قابلية تشغيل الخرسانة (أسمنت بورتلاندي) و نسبه بلاست R المطلوبه عند درجات حرارة مختلفة:

(جرعة مؤخر الشك بلاست R باللتر لكل ١٠٠ كجم أسمنت عند درجات حرارة مختلفة)

زمن الشك الابتدائي للخرسانه (ساعه)								
٢١	١٨	١٥	١٢	٩	٧	٥	٣	
١	٠,٩	٠,٧	٠,٥	٠,٣	٠,٢	-	-	م ^٥ ١٠
١,٥	١,١	٠,٨	٠,٦	٠,٤	٠,٣	٠,١	-	م ^٥ ١٥
١,٨	١,٤	١,١	٠,٨	٠,٥	٠,٤	٠,٢	٠,١	م ^٥ ٢٠
-	٢,٠	١,٥٠	١,٠	٠,٦	٠,٥	٠,٣	٠,٢	م ^٥ ٢٥
-	-	٢,٠	١,٢	٠,٨	٠,٦	٠,٤	٠,٢	م ^٥ ٣٠
-	-	-	-	-	٢,٠	١,٣	٠,٥	م ^٥ ٤٠

نسبه ماء الخلط / الاسمنت = ٠,٤٥

المواصفات الفنية:

type B	ASTM (C494 - 71 & 80) Admixtures for Concrete	مطابق للمواصفات	مطابقة المواصفات
		سائل يميل قليلاً الي الاحمرار .	الشكل
		٣٣% تقريباً .	نسبة المواد الصلبة
		١,٠٠٥ جم / سم ^٣ .	الكثافة
		صفر .	نسبة المواد السكرية
		أقل من ٠,٠١ % .	نسبة الكولوريدات
		١٠ تقريباً .	الرقم الأيروجيني
		١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيداً عن الحرارة والرطوبة العالية .	زمن التخزين

تعليمات البيئة:

- إرتداء نظاره واقيه – إرتداء الماسكات و القفازات الواقية.
- إحتياطات التداول و التشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية و حماية البيئة (MSDS).

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية
 تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢
 Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com