



## كريت رب P٣٠

مونه اصلاح عاليه الجوده

مونه خاصه

### خصائص عامه:

- كريت رب P ٣٠ مونه جافه جاهزة أساس أسمنتي لإصلاح وترميم الخرسانة والأسطح الاسمنتيه.
- مقاس الحبيبات حتى ٠,٣ مم.
- مركب واحد, فقط يضاف الماء.
- يمتاز بالقدرة علي الإحتفاظ بالمياه لسهولة التشغيل.
- كريت رب P ٣٠ يمكن تشغيله علي الأسطح الأفقية والرأسية والمائلة وبطنيات الكمرات والأسقف.

### الإستخدامات:

- معجون لإصلاح وتجهيز و تجميل الأسطح الأسمنتيه.
- معجون لتجهيز الأسطح الأسمنتيه و الواجهات الخارجيه قبل أعمال الدهانات والتشطيبات.
- مونه لصق للسيراميك علي السيراميك (الأسطح الغير مسامية).
- مونه لصق للسيراميك و الموزاييك داخل حمامات السباحه و المنشآت المائيه.
- كريت رب P ٣٠ المعجون المثالي قبل الدهانات الإيبوكسيه.
- حشو فواصل السيراميك والرخام والجرانيت بسمك اكبر من ٤ مم (ابيض, ملون).

### طريقة التشغيل:

- نظافة السطح جيدا قبل التشغيل، إزاله الأجزاء الضعيفة والمفككة.
  - ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل.
  - يوضع الماء قبل الإستخدام في وعاء مناسب. (٣,١٥ لتر / ٢٥ كجم).
  - يضاف كريت رب P ٣٠ ويتم الخلط حتى الحصول علي قوام مناسب للتشغيل.
  - يتم تشغيل معجون كريت رب P ٣٠ بالأداه المناسبه للغرض من التشغيل.
  - يتم غسل الأدوات المستخدمه بالماء فور الإنتهاء من التشغيل.
- ملاحظه:** أثناء الخلط يجب وضع البودره علي الماء و ليس العكس .

### المواصفات الفنيه:

مقاومه الإنضغاط : ASTM C-109 عند ٥٢٥ م . نسبة المياه = ١٢,٥ %

مقاومه الانضغاط	زمن الكسر
١٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup>	٣ يوم
٢٧٠ كجم / سم <sup>٢</sup>	٧ يوم
٤٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup>	٢٨ يوم

Pulloff test ASTM D 4541-95 :

نوع السطح	الخرسانه	الحديد	السطح المزجج من السيراميك
قوه الربط (نيوتن/مم <sup>٢</sup> )	١,٦	٣,٠	١,٣

زمن التشغيل في العبوة : ٣٠ دقيقه للاسمنت البورتلاندي العادي ASTM C191 .

مقاومه البري : ٤,١ مم تجريبه هرم الرمل من ٠,٦ – ٠,٩ مم تحت ثقل ١٥ كجم لمساقه ٥٠٠ م ( بعد ٣ ايام).

زمن التخزين : ١٢ شهر في العبوات الأصليه المغلقه بعيداً عن أشعه الشمس المباشره و الرطوبه.

### تعليمات البيئه:

- كريت رب P٣٠ منتج غير سام مثالي للإستخدام في منشآت مياه الشرب.
- إرتداء نظاره واقيه – إرتداء الماسكات و القفازات الواقيه.
- إحتياطات التداول والتشغيل : حسب تعليمات الوقاية الصحيه و حمايه البيئه (MSDS).

### لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القا هرة – جمهوريه مصر العربيه

تليفون : ٢٤٥٣٥٦٧٨ – ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس : ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢

Web site : [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)