



## كريت رب ٧٠

### مونه اصلاح عاليه الجوده

مون خاصه

#### خصائص عامه:

- كريت رب ٧٠ مونه أساس أسمنتي من مركبين لإصلاح وترميم الخرسانة والأسطح الاسمنتيه.
- مقاس الحبيبات حتى ١,٠٠ مم.
- مركب (أ) سائل، مركب (ب) بودره.
- يمكن تشغيله علي الأسطح الأفقية والرأسيه والمائلة وبطنيات الكمرات والأسقف .
- يستخدم لاصلاح الخرسانه بسمك يبدأ من ٣مم و حتى ٥٠ مم مرحله واحده.
- قوه إلتصاق ممتازه علي الأسطح الأسمنتيه مع مقاومه إنضغاط عاليه.
- قوه إلتصاق عاليه دون الحاجه الي مواد ربط.

#### الاستخدامات:

- إصلاح الخرسانات حتي سمك حتي ٥٠ مم.
- مونه لصق للسيراميك علي الأسطح الأسمنتيه و خاصه في حمامات السباحه و خزانات المياه ولا تتأثر بالغمر في الماء بعد الجفاف.
- ترميم و تجهيز المنشآت المانيه قبل أعمال العزل.
- اللياسات ذات المواصفات الخاصه و التي لا يزيد سمكها عن ١٥مم.
- طبقة صلبه للأرضيات الصناعيه.

#### طريقة التشغيل:

- نظافة السطح جيدا قبل التشغيل، إزالة الأجزاء الضعيفة والمفككة.
- تقليب مركب (أ) السائل في العبوة قبل الإستخدام ويوضع في وعاء مناسب.
- يضاف مركب (ب) بودرة ويتم التخليط حتى الحصول علي قوام متجانس.
- ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل.
- يتم تشغيل خليط كريت رب ٧٠ بالأداه المناسبه.
- ترطيب السطح أو تغطيته خاصه خلال ٢٤ ساعه الاولي.
- غسيل الأدوات المستخدمه بالماء فور الإنتهاء من التشغيل.

#### المواصفات الفنيه:

مقاومه الإنضغاط : ASTM C-109 عند ٢٥°م .

مقاومه الانضغاط	زمن الكسر
٢٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup>	٣ يوم
٣٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup>	٧ يوم
٣٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup>	٢٨ يوم

زمن الشك : ٣٠ دقيقه للأسمنت البورتلاندي العادي ASTM C191 .

قوه الربط : ١,٠٠ نيوتن /مم<sup>٢</sup> Pulloff test ASTM D 4541-95 .

ماده الربط : هيدروليك و راتنجات صناعيه.

زمن التشغيل في العبوة : ٤٥ دقيقه.

مقاومة البري : ٤,١ مم تجربه هرم الرمل من ٠,٦ – ٠,٩ مم تحت ثقل ١٥ كجم لمساقه ٥٠٠ م ( بعد ٣ ايام).

التخفيف : بالماء اذا كان هناك ضروره.

زمن التخزين : ١٢ شهر في العبوات الاصليه المغلقه بعيدا عن أشعه الشمس المباشره و الرطوبه .

#### تعليمات البيئه:

- كريت رب ٧٠ منتج غير سام مثالي للإستخدام في منشآت مياه الشرب.
- إرتداء نظاره واقيه – إرتداء الماسكات و القفازات الواقيه.
- إحتياطات التداول و التشغيل : حسب تعليمات الوقاية الصحيه و حمايه البيئه (MSDS).

#### لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القا هرة – جمهورية مصر العربية

تليفون : ٢٤٥٣٥٦٧٨ – ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس : ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢

Web site : [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)