



كريت رب P 70

مونه اصلاح عاليه الجوده

مون خاصه

خصائص عامه:

- كريت رب P 70 مونه جافه جاهزة أساس أسمنتي لإصلاح وترميم الخرسانة والأسطح الاسمنتيه.
- مقاس الحبيبات حتى 1,0 مم.
- مركب واحد فقط يضاف الماء.
- قابل للتشغيل علي الأسطح الأفقيه و الرأسبه والمائله و بطنيات الكمرات.
- قوه إلتصاق عاليه علي الأسطح دون الحاجه الي مواد ربط.

الإستخدامات:

- يستخدم أساسا لترميم و إصلاح الخرسانه المسلحه بسمك يصل الي 50 مم.
- إصلاح الشروخ في الحوائط الحجر أو الطوب.
- مونه ترميم و تجهيز الأسطح الأسمنتيه و خرسانات خزانات المياه قبل أعمال العزل.
- مونه عاليه الجوده للصلق للسيراميك و الموزاييك داخل حمامات السباحه و المنشآت المائيه المغموره بالماء. أو المعرضه لظروف قاسيه.

طريقة التشغيل:

- نظافة السطح جيداً ، إزالة الأجزاء الضعيفة والمفككة.
 - ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل.
 - يوضع الماء في وعاء مناسب (نسبه الماء 10,5%) (2,6 لتر / 25 كجم).
 - يضاف كريت رب P 70 ويتم الخلط حتى الحصول علي قوام مناسب للتشغيل.
 - يتم تشغيل مونه كريت رب P 70 بالاداه المناسبه للغرض من التشغيل .
 - يتم غسيل الأدوات المستخدمة بالماء فور الانتهاء من التشغيل.
- ملاحظه:** أثناء الخلط يجب وضع البودره علي الماء و ليس العكس.

المواصفات الفنيه:

مقاومه الإبتضاغ		ASTM C-109 عند 28°م .		نسبه الماء = 10,5 %	
زمن الكسر	مقاومه الإبتضاغ	الحديد	الخرسانه	السطح المزجج من السيراميك	نوع السطح
1 يوم	200 كجم / سم ²	3,0	1,6	1,3	قوه الربط (نيوتن/مم ²)
3 يوم	350 كجم / سم ²				حدث انهيار للخرسانه
7 يوم	450 كجم / سم ²				
28 يوم	500 كجم / سم ²				
<p>زمن الشك : 30 دقيقه للأسمنت البورتلاندي العادي ASTM C191 .</p> <p>مقاومه البري : 4,1 مم تجربه هرم الرمل من 0,6 – 0,9 مم تحت ثقل 15 كجم لمساقه 500 م (بعد 3 ايام).</p> <p>زمن التخزين : 12 شهر في العبوات الأصليه المغلقه بعيداً عن أشعه الشمس المباشره و الرطوبه.</p>					

تعليمات البيئه:

- كريت رب P 70 منتج غير سام مثالي للاستخدام في منشآت مياه الشرب.
- التنويه الجيده أثناء التشغيل – إرتداء النظاره الواقيه – إرتداء الماسكات و القفازات الواقيه.
- إحتياطات التداول و التشغيل: حسب تعليمات الوقايه الصحيه و حمايه البيئه (MSDS).

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: 21 تقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القا هرة – جمهوريه مصر العربيه
 تليفون: 24535678 – 24535679 002 02 24538986 فاكس: 002 02 24538986
 Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com



كريت رب PV
مونه اصلاح عاليه الجوده

مون خاصه

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢
Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com