



بروتوكريت ج

طبقة تقوية لسطح الخرسانه

مون خاصه

خصائص عامه:

- بروتوكريت ج بودرة جافة أساس أسمنتي مكونه من:
 - نسبة عاليه من حبيبات طبيعيه مقاومه للبري.
 - حبيبات طبيعيه غير قابله للأكسده.
 - حبيبات معدنيه غير حديديه و غير قابله للصدأ.
 - حبيبات متدرجه منتقاه بعنايه.
- الغرض الرئيسي من إستخدام بروتوكريت ج عن طريق الرش فوق سطح الخرسانه الطازجه هو الحصول علي سطح نهائي مقاوم للبري يحتوي علي نسبة أعلى من الركام الخاص بمقارنه بالأرضيات العاديه .

الاستخدامات:

- للحصول علي طبقة قوية فوق الخرسانة مقاومة للبري والإحتكاك.
- الأرضيات الخرسانيه المعرضه للأحمال الشاقه جدا.
- مناسب للإستخدام داخلياً و خارجياً.

طريقة التشغيل:

١. دمك الخرسانه بإستخدام أداة الدمك.
 ٢. تسويه سطح الخرسانه.
 ٣. إزالة تجمعات المياه الزائده علي السطح.
 ٤. يتم رش ٣/٢ الكميه الازمه من بروتوكريت ج علي سطح الخرسانه, و بإستخدام ماكينه التخشين يتم تخشين السطح حتي تمام تجانس بروتوكريت ج معه .
 ٥. يتم رش ٣/١ الكميه الباقي , و بإستخدام ماكينه التخشين يتم تشطيب السطح.
- ملحوظه:** مراعاة أن تتم عمليه تشطيب السطح بماكينه التخشين حتي يتغير لون السطح بالكامل إلي اللون الداكن المنتظم و ذلك بعد كل مرحله من مراحل رش بروتوكريت ج وذلك لضمان إنتقال المياه الازمه من الخرسانه الي بودره بروتوكريت ج الجاقه حتي لا يحدث تكوين قشور من بروتوكريت ج منفصله عن سطح الخرسانه.

المواصفات الفنيه:

قوة الربط	: ممتازة .
اللون	: رمادي داكن .
مقاومة التآكل	: جيده جدا .
معدل التشغيل	: ٤ - ٦ كجم / م ^٢ .
زمن التخزين	: ١٢ شهراً في ظروف جيده بعيدة عن الرطوبة .

تعليمات البيئه:

- إرتداء نظاره واقيه - إرتداء الماسكات و القفازات الواقيه.
- إحتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحيه وحماية البيئه (MSDS).

لمزيد من المعلومات نرجو الأتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية
 تليفون : ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس : ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢
 Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com