



ديكوريندر مونه للحوائط لاغراض الديكور

مون خاصه

خصائص عامه:

- ديكوريندر مونه جافه مكونه من مركب واحد جاهزه لتشغيل طبقه بياض جاهزه لاستخدام ستامبات الطبع علي الاسطح الراسيه مثل الخرسانه، البياض الأسمنتي والطوب.
- مونه غير قابله للتسبيل علي الحوائط اثناء التشغيل، يمكن تشغيلها علي الأسطح الرأسية، وبطنيات الكمرات.
- زمن تشغيل عالي في العبوة بعد الخلط مما يتيح وقت مناسب لفني الخرسانه المطبوعه من طبعها علي الحوائط.
- قوه التصاق ممتازة مع السطح.
- تعطي سطح ناعم مماثل لسطح الحجر الصخري الطبيعي.
- سمك التشغيل يصل حتي ٣ سم مرحله واحده.
- مقاومه انضغاط تصل الي ١٥٠ كجم /سم^٢.
- مقاومه العوامل الجويه.

تجهيز السطح قبل التشغيل:

- عدم وجود طبقه منفصلة عن السطح .
- يجب أن يكون السطح نظيف خالي من الأتربة والزيوت والشحوم والمواد الغريبة.
- في حاله الخرسانه الملساء (fare face):
 - يتم دهان السطح بماده الفيرساسيل كبادئ.
 - يتم طرطشه السطح بماده سي لاكس المخفف مع الماء ١ : ٣ و المخلوط مع الاسمنت و الرمل (١ اسمنت: ٤ رمل) و ذلك قبل ٢٤ ساعه علي الاقل من تشغيل ديكوريندر.

طريقة التشغيل:

- يوضع ٥.٨ لتر ماء في وعاء مناسب ويضاف ديكوريندر ٢٠كجم مع الخلط الميكانيكي أو الخلط اليدوي جيدا، يترك الخليط لمدة خمسة دقائق ثم يعاد التقليب مره أخري.
- يتم تشغيل ديكوريندر بسمك حتي ٣ سم علي السطح باستخدام البروة. و يجب التأكد من أن سمك طبقه ديكوريندر تناسب البصمه التي سيتم العمل بها.
- يتم رش ماده عدم الالتصاق فوق المونه بعد تسويتها حتي لا تلتصق البصمه بالمونه.
- يتم طبع المونه بالبصمه خلال زمن قدره ٤٠ دقيقه.
- يتم معالجه احرف الشكل المطبوع باستخدام فرشاه مبلله بالماء و ذلك لازاله اي تجزيل نتيجته الطبع.
- يتم نظافة الأدوات بالماء فور الانتهاء من التشغيل.
- بعد الجفاف اذا تطلب الامر ترميم او اصلاح يتم استخدام كريت رب.

المواصفات الفنية:

قوه الانضغاط	: ١٥٠ كجم /سم ^٢ (بعد ٢٨ يوم) ASTM C109/109M
نسبة ماء الخلط	: ٢٩% من البودره المستخدمه .
زمن التشغيل	: ٤٠ دقيقه عند ٢٥°م.
العبوة	: ٢٠ كجم .
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الاصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العاليه.

تعليمات البيئه:

- التهويه الجيده اثناء التشغيل – ارتداء النظاره الواقيه – ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه.
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحيه وحمايه البيئه (MSDS).

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف – ميدان السواح – القا هرة – جمهورية مصر العربيه
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ – ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢٠٢

Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com