



جيبكوت جبس معالج

تشطيبات

خصائص عامة:

- جيبكوت جبس معالج ناعم جاهز للاستخدام ويحقق أعلى مستوى للتشطيب باستعماله كطبقة ضهارة نهائية علي الأسطح الناعمة والخشنة.
- زمن الشك الابتدائي من ٥٠ - ٦٠ دقيقة، مما يعطي الوقت الكافي للعامل للعمل بكفاءة
- قوة التصاق عالية علي السطح.
- نسبة ماء الخلط ٤٠ % مما يحقق مقاومة عالية. و يمكن تشغيله بماكينه الضخ.

مواصفات السطح:

- جميع أنواع الأسطح الأسمنتية.
- جميع أنواع المباني الطوب و الحجاره.

الاستخدامات:

- طبقة ضهاره مرحله واحده علي سطح الخرسانه الملساء (fair face concrete).
- أعمال التشطيبات الداخلية.
- أعمال الضهارة النهائية بسمك من ٢ مم وحتى ١٠ مم.
- أعمال إصلاح البياض والمحارة.
- كمادة ربط لشرائح الفيبر جلاس و الالواح الجبسيه.

طريقة التشغيل:

- نظافة السطح جيدا. و ترطيبه بالماء خاصه في فصل الصيف.
- يوضع الماء في وعاء مناسب ويضاف جيبكوت بالتدرج. و يتم التقليب يدويا او ميكانيكيا.
- يتم تشغيل جيبكوت بالبروة الصلب بسمك لا يتعدى ١٠ مم .

ملحوظة: درجة حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدى ٣٠°م و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خصوصا في فصل الصيف .

المواصفات الفنية:

اللون	: ابيض
مقاومه الانضغاط	: ٦٠ كجم / سم ^٢
سمك الطبقة	: من ٢ مم وحتى السمك المطلوب بحد أقصى ١٠ مم
معدل التشغيل	: ١ كجم يغطي ١م ^٢ لسمك ١ مم
البيئة	: غير ضار
زمن الشك الابتدائي	: ٥٠ - ٦٠ دقيقة
نسبة ماء الخلط	: ٠.٤ لتر / ١ كجم جيبكوت
العبوات	: ٢٠ كجم
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢

Web site: www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com