



جيبكوت ٢٠٠ جبس معالج

تشطبيات

خصائص عامه:

- جيبكوت ٢٠٠ جبس معالج جاهز للاستخدام مباشره مخلوط مع حبيبات متدرجة منتقاة بعناية للحصول سمك عالي بدون شروخ.
- يمكن تشغيلها بسمك من ٥ مم حتى ٥٠ مم كطبقه بطانة.
- قوه التصاق ممتازة علي السطح.
- يمكن تشغيلها بماكينه الضخ
- زمن الشك الابتدائي من ٥٠-٦٠ دقيقة.

مواصفات السطح:

- جميع أنواع الأسطح الأسمنتية.
- جميع أنواع المباني الطوب.
- أسطح الحجارة.

الاستخدام:

- مونه بطانة بديله للمونة الأسمنتية يمكن تشغيلها بسمك ٥٠ مم مرحلة واحده.

طريقة التشغيل:

١. نظافة السطح جيدا.
 ٢. ترطيب السطح بالماء وخاصة في فصل الصيف.
 ٣. يوضع الماء في وعاء مناسب ويضاف جيبكوت ٢٠٠ الي الماء تدريجيا.
 ٤. يتم التقليب يدوي جيداً او ميكانيكياً .
 ٥. يتم تشغيل جيبكوت ٢٠٠ بالبروة الصلب بالسمك المطلوب حتي ٥٠ مم
- ملحوظة: درجه حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدى ٣٠°م و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خصوصا في فصل الصيف .

المواصفات الفنية:

اللون	: أبيض مصفر
المواصفات القياسية	: مطابق للمواصفات البريطانية ASTM C28 - BS 1191 PART 2.5
مقاومة الأنضغاط	: ٧٥ كجم / سم ^٢
سمك الطبقة	: من ٥ مم وحتى ٥٠ مم مرحلة واحده
معدل التشغيل	: ١ طن يغطي ١٣٠ - ١٤٠ م ^٢ لسمك ٥ مم
زمن الشك	: ٥٠ - ٦٠ دقيقة
نسبة ماء الخلط	: ٢٦% من وزن بودره جيبكوت ٢٠٠
البيئة	: غير ضار
العبوات	: ٢٥ كجم
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ فاكس: ٠٠٢ ٠٢ ٢٤٥٣٨٩٨٦

Web site: www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com