



مصرمكس مونه ضهاره جافه

تشطيطيات

خصائص عامة:

- مصرمكس مونة جافة جاهزة أساس أسمنتية مصممة لأعمال التشطيطيات الخارجية والداخلية.
- متوفرة بألوان مختلفة.
- سهولة في التشغيل.
- منتج اقتصادي يوفر الوقت والمال.
- يحقق معدلات تشغيل عالية للعمالة.
- قوة التصاق و تماسك ممتازة على جميع الأسطح.
- يمكن التحكم في الشكل النهائي المطلوب للسطح.
- يمتاز بمواصفات خاصة متوافقة للتشغيل علي الأسطح الاسمنتية.

طريقة التشغيل:

١. التأكد من نظافة السطح و عدم وجود اي مواد غريبة
٢. يجب ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل.
٣. إصلاح وترميم الشروخ قبل التشغيل و يفضل كريت رب ٣٠
٤. يوضع الماء في وعاء مناسب بمعدل ٦ لتر ماء لكل ٢٠ كجم و تضاف بودره مصرمكس تدريجيا الي الماء
٥. يقلب الخليط جيدا لمدة ٣ دقائق ثم يترك لمدة ٢٥ دقيقة ثم يعاد التقليب. (يفضل خلط ميكانيكي).
٦. يتم خلط كميته لايتعدي زمن تشغيلها ٤٥ دقيقة.
٧. يتم تشغيل مونه مصر مكس بالبروه الصلب بالسلك المطلوب المناسب و تترك حتي الجفاف السطحي (عدم ظهور بقع مبلله بالمياه او عدم وجود لمعان سطحي)
٨. يتم رش مياه بانتظام علي السطح المراد تخشينه
٩. يتم تخشين السطح بالتخشينة الإسفنج او الخشب

ملاحظات هامة:

- درجة حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدي ٣٠م^٥ و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خصوصا في فصل الصيف
- يجب تثبيت نسبة الماء لكل شكاره للحصول علي لون متجانس
- في حاله التقليب الميكانيكي يتم التقليب بسرعة بطيئة لمدة ٣ دقائق و يترك لمدة ٥ دقائق و يعاد التقليب
- في حاله التقليب اليدوي يخلط جيدا لمدة ٥ دقائق و يترك ٢٥ دقيقة ثم يعاد التقليب لمدة ٥ دقائق

المواصفات الفنية :

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة + ربط هيدروليكي
نسبه ماء الخلط	: ٣٠ %
الحالة	: بودرة جافة
معدل التشغيل	: ١.٥ كجم / ١ مم سمك / ١ م ^٢
سمك الطبقة	: ١ مم حتى ٥ مم
زمن التشغيل	: ٤٥ دقيقة بعد الخلط
قوه التماسك	: < ١ نيوتن/مم ^٢ (EN 1348 – DIN 18555/6) علي الأسطح الأسمنتية
مقاومه البري	: ١٢٠ مللي جرام (١٠٠٠ دوره تحت وزن ١٠٠٠ جرام)
قابلية الغسيل	: عالية
العبوات	: ٢٠ كجم
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية

تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٠٢

Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com