



## ستوكات دهان للحجر الصناعي

تشطيبات

### خصائص عامه:

- ستوكات دهان من مركب واحد ذو اساس اسمنتي ، له شكل الحجر الصناعي بعد الجفاف.
- يمتاز بقوة التصاق عاليه علي الاسطح الاسمنتيه ، الجبسيه و الخشبيه.
- يمتاز بليونته مناسبه تمنع ظهور الشروخ الشعريه.
- له مقاومه عاليه للعوامل الجويه.

### الاستخدامات:

- يستخدم كدهان للحجر الصناعي القديم او الذي تم تعرضه للتلف نتيجة العوامل الجويه .

### واصفات السطح :

- سطح الحجر الصناعي لابد ان يكون خاليه من اي شوائب ، شحوم . اي اجزاء مفككه ، غبار او صدأ.
- يفضل تهيئه السطح باستخدام برايمر (فيرساسيل) قبل دهان ستوكات.

### طريقة التشغيل:

- نظافه السطح جيدا و التأكد من خلوه من اي اجزاء مفككه.
- يتم ترميم اي مناطق معيبه باستخدام ماده كريت رب P ٧٠ .
- ترطيب السطح بالماء قبل دهان ستوكات.
- دهان برايمر فيرساسيل اذا تطلب الامر.
- يتم خلط كميه من ستوكات الي الكميه المناسبه من الماء ثم يتم الخلط جيدا حتي الوصول الي القوام المناسب للتشغيل.
- يتم دهان ستوكات ، و يفضل دهانها بالفرشاه ثم تشغيل الروله عليها و ذلك للحصول علي سطح متجانس .
- يمكن رش ستوكات اذا تم تخفيفها من ٥ - ٧ % بالماء .
- زمن الشك الابتدائي للستوكات ٣٠ دقيقه .
- غسيل الادوات بالماء فور الانتهاء من التشغيل.

### المواصفات الفنية:

الكثافه	١.٩ سم / سم <sup>٣</sup> (بعد الخلط بالماء)
الليونه	اجتازت العيبه الاختبار ( سمك الطبقة ٠.٧٥ مم ، علي قطيب قطره ٣.٧ مم )
زمن الشك في الوعاء	٣٠ دقيقه عند ٢٠°م
	٢٥ دقيقه عند ٣٠°م
السميه	غير سام .
العبوات	٥ كجم ، ٢٠ كجم .
زمن التخزين	١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العاليه.

### تعليمات البيئة:

- ستوكات ماده غير سامه و تصلح للعمل في المنشآت المائيه .
- ارتداء نظاره واقيه - ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحيه وحماية البيئة ( MSDS )

### لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢ ٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢ ٠٢

Web site : [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)