



## ستونكوت مونه حجر صناعي

تشطيبات

### خصائص عامة :

- ستونكوت مونه جافه جاهزة للاستخدام بعد إضافة الماء، تستخدم كطبقة مونه للحصول علي شكل الحجر الطبيعي
- قوه التصاق عالية علي السطح.
- نسبة ماء الخلط أقل ما يمكن للحصول علي أعلى مقاومة.
- مونه غير قابلة للتسييل أثناء التشغيل.
- سهوله التشغيل سواء بالبروة أو بمعدات الضخ.

### الإستخدام :

- يمكن تشغيل ستونكوت علي جميع الأسطح الأسمنتية، الخرسانه الملساء، الحجارة و المباني.
- أعمال الديكور والواجهات والسلالم ومداخل المباني.

### طريقة التشغيل:

١. التأكد من نظافة السطح وعدم وجود مواد غريبة.
٢. ترطيب السطح بالماء قبل التشغيل خاصة الأسطح الخارجية.
٣. يوضع الماء في وعاء مناسب (٥ لتر لكل ٢٥ كجم) ويضاف بودرة ستونكوت مع التقليب الجيد ويترك الخليط لمدة خمس دقائق.
٤. يعاد التقليب حتى يتم الحصول علي قوام متجانس تماما خالي من التكتلات و يفضل استخدام الخلاط الكهربائي بطيء السرعة.
٥. باستخدام البروة الصلب يتم تشغيل مونه ستونكوت وبراغي تخطيط كميته لا يتعدى زمن تشغيلها ٤٥ دقيقة.
٦. غسيل الأدوات المستخدمة بالماء فور الانتهاء من التشغيل.

ملاحظه:

١. درجة حرارة السطح أثناء التشغيل يجب ألا تتعدى ٣٠ م° و يفضل ترطيب السطح قبل التشغيل خصوصا في فصل الصيف
٢. سمك طبقة ستونكوت يتم تحديدها طبقا للشكل النهائي المطلوب:
- في حاله تشطيب السطح بالدق يتراوح سمك طبقة ستونكوت من ٨ - ١٠ مم علي ان يتم الدق بعد ٢٤ ساعه من التشغيل بحد اقصي.
- في حاله تشطيب السطح باستخدام الروله المسننه او التخشين يتراوح سمك الطبقة من ٤ - ٦ مم و يتم التشطيب قبل الجفاف.
- يجب عمل فواصل انكماش في طبقة ستونكوت بسمك ٢ مم لمسطح لا يزيد عن ١٢ م<sup>٢</sup>

### المواصفات الفنية:

المادة الرابطة	: راتنجات صناعية متطورة + ربط هيدروليكي .
نسبة ماء الخلط	: ٢٠% من وزن البودره.
قوه الالتصاق	: ممتازة
زمن التشغيل بالعبوة	: ٤٥ دقيقة عند درجة حرارة ٥٢٥ م
مقاومة الانضغاط	: ١٢٥ كجم / سم <sup>٢</sup>
اللون	: لون الحجر الطبيعي.
العبوات	: ٢٥ كجم .
زمن التخزين	: ١٢ شهر في العبوات الأصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية

### تعليمات البيئة:

- ارتداء نظاره واقية - ارتداء الماسكات و القفازات الواقية
- احتياطات التداول والتشغيل :حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة ( MSDS )

### لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية  
تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢٠٢

Web site : [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)