



مورتر ستوب

مونه سريعه الشك عاليه الجوده

مواد عزل

خصائص عامه:

- مورتر ستوب بودرة أسمنتية سريعة الشك تستخدم لإيقاف المياه المتدفقة.
- زمن الشك الابتدائي والتصلد سريع (خلال دقائق).
- مونه قليله الانكماش لها قوة التصاق عاليه علي الاسطح.
- تقلل من رشح المياه و تزيد من مقاومة الكربنة والتفاعل الكيميائي في ظروف البيئه الصعبة.
- غير سام ويستخدم في منشآت مياه الشرب والمواد الغذائية.
- مقاومة عالية للمواد الكيميائية ذات الأس الهيدروجيني اكبر أو يساوي ٤.
- غير منكمش في مرحلة اللدونة.
- قوة التصاق عالية مع الحديد و الاسمنت و اغلب مواد الإنشاء.

الاستخدامات:

- إيقاف تسرب المياه حول فتحات التغذية و الصرف في المنشآت المائيه.
- إيقاف تسرب المياه اثناء اعمال عزل المنشآت.

طريقة الاستخدام:

- نظافه المنطقه المراد العمل بها من الاجزاء الضعيفه والمفككه و ازاله الشوائب و الصدا و المواد الغريبه.
 - ارتداء القفاز والنظارات الواقية.
 - تجهيز اماكن الترميم بتوسيع الشروخ الضيقه و الواسعه والفجوات (تجنب توسيع الشروخ علي شكل حرف V).
 - اذا كان هناك اكثر من نقطة تسرب واحده يفضل سد النقط العلوية ثم السفلية .
 - نسبة خلط مورتر ستوب بالماء من ٢٥ - ٣٠ % بالوزن.
 - يتم خلط مورتر ستوب للحصول علي مونه ذات قوام متماسك.
 - يتم تشغيل مورتر ستوب مع استمرار الضغط الخفيف باليد علي منطقه التسرب.
 - يستمر الضغط حتي تمام الشك و توقف التسرب.
 - يجب ان يتم خلط كميه لا يتعدى زمن تشغيلها ٣ دقائق.
 - المعالجه: لا يوجد حاجه لمعالجه خاصه لمونه مورتر ستوب بعد الجفاف.
- ملحوظه: التشغيل في درجات حراره عاليه يعجل من زمن الشك و في حاله التشغيل في درجه حراره اقل من ١٠م يتم الخلط بماء دافئ.

المواصفات الفنية:

زمن التشغيل في العبوة

ASTM C191 :

جدول رقم ١

درجة الحراره	٥م	١٠م	١٥م	٢٠م
زمن الشك الابتدائي (دقيقه)	٥	٣	١,٥	١
زمن الشك النهائي (دقيقه)	٦	٤	٢	١,٥

مقاومه الانضغاط

ASTM C109 :

جدول رقم ٢

الزمن	١٠ دقيقه	٦٠ دقيقه	١٨٠ دقيقه	١ يوم	٧ يوم	٢٨ يوم	٩١ يوم
مقاومه الانضغاط (نيوتن/مم ^٢)	٥	٧	١٣	٢٧	٣٦	٥١	٧٠

١٢ شهر في العبوات الاصليه بعيدا عن اشعه الشمس و الرطوبه العاليه.

زمن التخزين

تعليمات البيئه:

- مورتر ستوب منتج غير سام مثالي للتشغيل في منشآت مياه الشرب
- التنويه الجيده اثناء التشغيل - ارتداء النظاره الواقيه - ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقايه الصحيه و حمايه البيئه (MSDS)

لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربيه
 تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢٠٢
 Web site : www.yasmomiser.com E-mail: yasmo@yasmomiser.com